

Technisches Merkblatt

KH - Faschenputz

Korn 1

- Werkstoff:** Wasserverdünnbarer Dispersionsputz für außen mit erhöhtem Schutz vor Algen- und Pilzbefall.
- Anwendung:** Vorzugsweise für die Ausbildung von Faschen und Laibungen auf Armierungsschichten der Laier WDV- Systeme, wie Laier Dispersionskleber ZF oder Laier VWS Klebe- und Armierungsmörtel sowie auf allen tragfähigen und fachgerecht vorbereiteten mineralischen Grundputzen, Kunstharzspachteln und Altanstrichen.
- Eigenschaften:** Wasserdampf- und CO₂-durchlässig, wetterbeständig, schlagregenfest, vielseitig einfarbbar und leicht verarbeitbar. Sehr gute Haftung und Elastizität.
- Untergrund:** Gut abgebundene, trockene Armierungsschichten des Laier WDV- Systems, wie Laier Klebe- und Beschichtungsmörtel. Sowie auf fachgerecht vorbereiteten mineralischen Grundputzen, Kunstharzspachteln und Altanstrichen.
- Verarbeitungstemperatur:** Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, des KH- Faschenputzes und des Untergrundes nicht unter + 5° C absinken. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, bei starkem Wind oder hoher Luftfeuchtigkeit arbeiten.
- Verarbeitung:** Mit der rostfreien (Edel-)Stahltraufel gleichmäßig auf Kornstärke aufziehen. Je nach gewünschter Struktur mit Kunststofftreibe gleichmäßig abscleiben und strukturieren.

Technische Daten:

Zusammensetzung:
Acrylat-Copolymer-Dispersion.
Titandioxid, Calciumcarbonat,
Silikate, Wasser,
Additive, Konservierungsmittel

Verdünnung:
Wasser max. 2 %

Dichte:
Ca. 1,8 g/ m³

Farbton:
Weiß und getönt

Gebinde:
25 kg

Verbrauch/ Ergiebigkeit:
Ca. 1,1 – 1,3 kg/ m²

Trocknung:
Je nach Schichtstärke und Witterung
6 bis 12 h. Hohe Luftfeuchte und niedrige
Temperaturen verzögern die Trocknung
Erheblich.

Lagerung :
Kühl, trocken, frostfrei
Lagerstabilität im gut verschlossenen
Originalgebinde 12 Monate

Reinigung der Arbeitsgeräte:
Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Gefahrstoffverordnung:
Entfällt

Angaben zum Transport:
Kein Gefahrgut

Produkt Code:
M – DF 02

Entsorgung:
Nur restleerte Verpackung zum
Recycling geben. Information ggf.
vom örtlichen Entsorger einholen.

Technische Information Stand: 03/2013

Diese Information wurde nach dem neuesten Stand der Arbeitstechnik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Bei Neuauflage dieses Merkblattes verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Rudolf Laier GmbH Isolierbaustoff-Großhandel

Hausanschrift
Heidersbach
Am Bild 1
74838 Limbach

Telefon
(0 62 87) 92 10-0
Telefax
(0 62 87) 92 10-90

Internet
www.laier.biz
E-mail
info@laier.biz

Niederlassung
Gewerbepark Heidelberg
Lösnitz Mark 9
06780 Großzöberitz

Telefon
(03 49 56) 3 12-0
Telefax
(03 49 56) 6 16 28