

Renovierputz mit Faser weiß

- Produktbeschreibung:** Laier Renovierputz mit Faser weiß ist ein mineralischer Haftputz für außen und innen. Er ist besonders geeignet:
- zur Überarbeitung von tragfähigen mineralischen Putzen, Kunstharzputzen und Dispersionsanstrichen,
 - als Gewebespachtelung (Oberflächenbewehrung) in Verbindung mit Armierungsgewebe,
 - als dünn-schichtiger Haftputz auf Betonflächen,
 - als Filzputz auf Grundputzen sowie für Sockel und Leibungen.
- Mörtelgruppe P II nach DIN V 18550.
- Zusammensetzung:** Kontraststarker Haftmörtel, naturweiß für Renovier- und Fassadenarbeiten, faserarmiert und Maschinengängig. Mineralische Bindemittel, Textilfaser
- Anwendungsgebiete:** Laier Renovierputz mit Faser weiß ist ein Produkt, das sich durch seine universellen Einsatzmöglichkeiten, durch gute Maschinengängigkeit, leichte Verarbeitung, hervorragende Haftung und seine naturweiße Farbe auszeichnet. Laier Renovierputz mit Faser weiß ersetzt viele Spezialprodukte und vereinfacht somit Lagerhaltung und Baustellenorganisation. Laier Renovierputz mit Faser weiß ist ein idealer Untergrund für mineralische Deckputze und Anstriche.
- Materialverbrauch:** ca. 3 – 4 kg/ m²
- Verarbeitung:** Die Wasserzugabe je Sack beträgt ca. 5 - 6 l (Richtwert; exakte Wassermenge auf praxisübliche Verarbeitungskonsistenz abstimmen). Laier Renovierputz mit Faser weiß kann von Hand verarbeitet werden, wobei Kleinmengen mit dem Quirl angemischt werden können. Rationeller ist die Verarbeitung mit allen marktüblichen Durchlauf- oder Zwangsmischern. Bei großflächigem Auftrag empfiehlt sich der Einsatz einer Putzmaschine. Laier Renovierputz mit Faser weiß lässt sich gut von Hand aufziehen und je nach Erfordernissen mit allen üblichen Putzwerkzeugen bearbeiten. Arbeitsfolgen und Schichtdicken hängen vom Einzelfall ab. Bei der Putzüberarbeitung und bei Gewebespachtelungen wird Laier Renovierputz mit Faser weiß in der Regel 3 - 5 mm dick in einer Lage aufgebracht. Dabei ist es üblich, in gefährdeten Bereichen, z.B. über Rissen, Mischmauerwerk usw. ein alkalibeständiges Armierungsgewebe einzubetten. Vor dem Aufbringen weiterer Lagen (z.B. Oberputz) muss eine Standzeit (pro mm 1 Tag) eingehalten werden. Falls erforderlich kann Laier Renovierputz mit Faser weiß mit einer Filzstruktur versehen werden (z.B. bei Verwendung als Haftputz auf Beton). Laier Renovierputz mit Faser weiß kann mit allen üblichen Putzbeschichtungen versehen werden.
- Die Verarbeitungszeit beträgt 60 Minuten und die Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter + 5°C Baustofftemperatur liegen.
- Putzgrund:** Der Untergrund muss tragfähig, sauber, staubfrei und trocken sein. Filmbildene Trennmittel sind zu entfernen. Nichtsaugende, dichte Untergründe müssen vollflächig aufgeraut werden. Die Prüfung des Putzgrundes ist mit Sorgfalt durchzuführen. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der DIN 18550.
- Farben:** Naturweiß
- Lagerung:** Trocken, auf Paletten oder Holzrosten lagern. 9 Monate lagerfähig.
- Lieferform:** In Papiersäcken zu je 25 kg Körnung 0 – 1,2 mm 42 Sack/Palette

-Renovierputz mit Faser weiß-

- Besonders zu beachten:** Laier Renovierputz mit Faser weiß mit sauberen Wasser ohne sonstige Zusätze anmischen. Laier Renovierputz mit Faser weiß muss vor Beginn des Erstarrens verarbeitet sein. Ausreichend mischen, jedoch nicht übermischen, da sonst starker Festigkeitsabfall eintritt. Bereits abgebundenes Material darf nicht mehr neu aufgemischt werden. Innenräume müssen vorsichtig beheizt werden, da die hydraulischen Erhärtungsreaktionen von Laier Renovierputz mit Faser weiß bei Beheizung mit hohen Temperaturen aufgrund der schnellen Austrocknung negativ beeinflusst werden können. Die Tragfähigkeit des Untergrundes muss gewährleistet sein. Putzdicken von 8 - 10 mm bei größeren Flächen nicht überschreiten. Beim Anmischen unbedingt auf saubere Geräte, Gefäße und Werkzeuge achten, die nach Beendigung der Arbeit sofort mit Wasser zu reinigen sind.
- Hinweise:** Verarbeitungszeit max. 4 Stunden. Wird Laier Renovierputz mit Faser weiß als Putz oder Spachtelung zur weiteren Beschichtung eingesetzt, muss eine Standzeit von mindestens 1 Woche eingehalten werden. Vor Aufbringen des Endputzes muss Laier Putzgrundierung aufgetragen werden.
- Arbeitshinweis:** Laier Renovierputz mit Faser weiß kann in einem Arbeitsgang zwischen 8-10 mm Dicke aufgetragen werden.

Technische Information Stand: 03/2013

Diese Information wurde nach dem neuesten Stand der Arbeitstechnik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Bei Neuauflage dieses Merkblattes verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Rudolf Laier GmbH Isolierbaustoff-Großhandel

Hausanschrift
Heidersbach
Am Bild 1
74838 Limbach

Telefon
(0 62 87) 92 10-0
Telefax
(0 62 87) 92 10-90

Internet
www.laier.biz
E-mail
info@laier.biz

Niederlassung
Gewerbepark Heidelberg
Lösnitz Mark 9
06780 Großzöberitz

Telefon
(03 49 56) 3 12-0
Telefax
(03 49 56) 6 16 28