

## Technisches Merkblatt

# Rollputz innen

- Werkstoff:** Feinkörniger Dispersionsputz für individuelle Putzstrukturen für den Innenbereich. Emissionsarm und lösemittelfrei.
- Anwendung:** Auf grundiertem mineralischem Grundputz, Gipsputz, Beton, tragfähigen Altanstrichen und sonstigen fachgerecht vorbehandelten Untergründen im Innenbereich.
- Eigenschaften:** Emissionsarmer und lösemittelfreier Innenputz für individuelle Roll- und Kellenstrichtechniken. Wasserdampfdurchlässig, stoßfest und hoch elastisch. Leicht zu verarbeiten.
- Untergrund:** Dieser muss trocken, fest und frei von Schalöl sein. Lose Teile sind zu entfernen. Stark saugende Untergründe mit Laier Tiefgrund LF einlassen. Restliche Untergründe mit Laier Putzgrundierung vorstreichen.
- Verarbeitungstemperatur:** Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, des Rollputzes und des Untergrundes nicht unter +5° C absinken.
- Verarbeitung:** Mit Edelstahltraufel gleichmäßig auf gewünschte Schichtstärke aufziehen und mit Edelstahlkelle individuell strukturieren. Mit feuchter kurzfloriger Rolle, die noch nasse Fläche mit leichtem Druck überarbeiten und dabei die Grate glätten, oder mit normaler Walze auftragen und mit Strukturwalze strukturieren.
- Hinweis:** Auf einer Fläche dürfen nur Lieferungen mit derselben Ansatznummer verarbeitet werden.

### Technische Daten:

**Zusammensetzung:**  
Wässrige, Copolymer-Dispersion,  
Titandioxid und spezielle  
Mineralische Füllstoffe

**Verdünnung je nach Struktur:**  
Kellenputz: Wasser max. 2%  
Rollenputz: Wasser max. 5 %

**Dichte:**  
Ca.: 1,8 g / cm<sup>3</sup>

**Farbton:**  
Weiß

**Gebinde:**  
25 kg

**Abtönen:**  
Pastellöne max. 3% Volltonfarben.  
Kräftige Farbtöne ab Werk

**Verbrauch :**  
Je nach Struktur und Untergrund  
Ca. 1,5 – 4 kg/ m<sup>2</sup>

**Trocknung:**  
Je nach Schichtstärke 12 – 24 h bei  
20°C und 65% rel-Luftfeuchte.  
Hohe Luftfeuchte und niedrige  
Temperaturen verzögern die  
Trocknung erheblich.

**Reinigung der Arbeitsgeräte:**  
Sofort nach Gebrauch mit Wasser

**Lagerung:**  
Kühl, trocken, frostfrei  
Lagerstabilität im gut verschlossenen  
Originalgebinde 12 Monate

**Gefahrstoffverordnung:**  
Entfällt

**Angaben zum Transport:**  
Kein Gefahrgut

**Produkt – Code:**  
M – DF 01

**Entsorgung:**  
Nur restentleerte Verpackung zum  
Recycling geben. Information ggf.  
vom örtlichen Entsorger einholen.

### Technische Information Stand: 03/2013

Diese Information wurde nach dem neuesten Stand der Arbeitstechnik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Bei Neuauflage dieses Merkblattes verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

### Rudolf Laier GmbH Isolierbaustoff-Großhandel

**Hausanschrift**  
Heidersbach  
Am Bild 1  
74838 Limbach

**Telefon**  
(0 62 87) 92 10-0  
**Telefax**  
(0 62 87) 92 10-90

**Internet**  
www.laier.biz  
**E-mail**  
info@laier.biz

**Niederlassung**  
Gewerbepark Heideloh  
Lösnitz Mark 9  
06780 Großzöberitz

**Telefon**  
(03 49 56) 3 12-0  
**Telefax**  
(03 49 56) 6 16 28