

Technisches Merkblatt

Sockelfarbe

Werkstoff:	Fassadenfarbe auf Siloxan- Acrylatbasi.
Anwendung:	Für matte Fassadenanstriche auf hydraulisch abgebundenen Mineralputzen. Renovierungs-Außenanstrich auf mineralischen Untergründen wie Putz, Beton, Mauerwerk, Kalksandstein sowie Altanstrichen von Dispersionsfarben und Dispersionsputzen.
Eigenschaften:	Wasserverdünnbar, siloxanveredelt, wetterbeständig nach VOB Teil C, DIN 18363. Hervorragend wasserdampfdurchlässig entspricht der Klasse I nach DIN EN 1062 (hohe Wasserdampfdiffusion) mit einem S_d -Wert: $< 0,14$ m. Hoher Regenschutz entspricht der Klasse III nach DIN EN 1062 (niedrige Wasserdurchlässigkeit) mit einem W_{24} -Wert $< 0,1$ kg / m ² h ^{0,5}). Spannungsarm, alkaliresistent, umweltfreundlich, leicht verarbeitbar und sehr gut deckend.
Untergrund:	Trockene und gut abgebundene Edelputze sowie alle fachgerecht vorbereitete Untergründe.
Verarbeitungstemperatur:	Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Sockelfarbe und des Untergrundes nicht unter + 5° C absinken.
Verarbeitung:	Mit Farbwalze oder Streichbürste oder Spritzgerät (airless) 1. Anstrich 5 bis 10 % Wasser verdünnen. 2. Anstrich unverdünnt oder bis max. 5 % Wasser verdünnt
Hinweis:	Auf einer Fläche dürfen nur Lieferungen mit der gleichen Ansatznummer verarbeitet werden.

Technische Daten:

Zusammensetzung:

Siloxan-Acrylat-Copolymerbasis
Titanioxid, Calciumcarbonat, Silikate
Wasser, Additive, Konservierungsmittel

Dichte:

Ca.: 1,55 g / cm³

Farbton:

Weiß

Glanzgrad:

Matt, mineralisch

Gebinde:

5 l / 10 l

Abtönen:

Pastellöne max. 3% Volltonfarben
oder ab Werk.

Verbrauch :

Egalisations-Anstrich: ca. 200 -250 ml/ m²
Renovierungsanstrich: ca. 150-200 ml/ m²
Je Anstrich. Der Verbrauch ist stark von der Untergrundbeschaffenheit abhängig.

Trocknung:

Ca. 12 h bei 20°C und 65% rel-Luftfeuchte

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Lagerung:

Kühl, trocken, frostfrei
Lagerstabilität im gut verschlossenen Originalgebinde 12 Monate

EU-Grenzwert für dieses Produkt:

Kat. c (Wb): 40 g/l (2010)
Dieses Produkt enthält < 40 g/l VOC

Gefahrstoffverordnung:

Entfällt

Angaben zum Transport:

Kein Gefahrgut

Produkt – Code:

M – DF 02

Entsorgung:

Nur restentleerte Verpackung zum Recycling geben. Information ggf. vom örtlichen Entsorger einholen.

Technische Information Stand: 04/2013

Diese Information wurde nach dem neuesten Stand der Arbeitstechnik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Bei Neuauflage dieses Merkblattes verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Rudolf Laier GmbH Isolierbaustoff-Großhandel

Hausanschrift

Heidersbach
Am Bild 1
74838 Limbach

Telefon

(0 62 87) 92 10-0
Telefax
(0 62 87) 92 10-90

Internet

www.laier.biz
E-mail
info@laier.biz

Niederlassung

Gewerbepark Heidelberg
Lösnitz Mark 9
06780 Großzöberitz

Telefon

(03 49 56) 3 12-0
Telefax
(03 49 56) 6 16 28